

Ремонтный материал STARTBAHN SB-45F (Стартбан СБ-45Ф)

Описание: Ремонтный материал Startbahn® SB-45F - это качественный ремонтный материал на минеральной основе, содержащий стальную латунированную фибру.

Предназначен для ремонта сколов и поверхностных разрушений цементобетонных покрытий, устройства защитного слоя, ремонта или устройства бетонных конструкций и сооружений.

Упакован в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем по 50 кг.

Минимальный объём замеса – содержимое одной упаковки.

Основные показатели в сухом, пластичном состоянии, а также характеристики затвердевшего раствора:

Показатели	SB-45F	
Минимальная толщина ремонтного слоя, см, не более**	3,0	
Количество воды затворения на 50кг сухого материала, л, не более	3,7	
Расплыв конуса, мм	122	
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин. не менее	15	
Марка по морозостойкости, не ниже	F300	
Прочность на сжатие, МПа, не менее:		
	через 6 часов*	30,0
	через 24 часа	40,0
через 28 дней	70,0	
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее:		
	через 6 часов*	5,0
	через 24 часа	5,8
через 28 дней	10,6	
Прочность сцепления с основанием, Мпа, не менее:		
	через 6 часов*	1,7
	через 24 часа	1,8
через 28 дней	2,8	
Дополнительные меры	не требуется	

*Прогрев уложенного материала при температуре 45-50 С в течение 5 часов.

**Необходимая толщина ремонтного слоя определяется требованиями проекта.

Для приготовления 1 м3 раствора необходимо 2300 кг. сухой смеси.

На 1 м2 ремонтируемого участка требуется 69 кг. сухой смеси (при толщине слоя 3 см).

✈ **Материал разрешен для применения на аэродромах ГА в соответствии с ФАП № 286!** ✈